

SCHÖNOX® KH FIX



TEGELTECHNIEK

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.



Producteigenschappen

- EMI CODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- korte droogtijd
- snelle filmvorming
- voor wand en vloer
- gering verbruik
- geschikt op vloerverwarming
- op bijna alle ondergronden toepasbaar
- makkelijk te verwerken
- hechtverbeterend
- bindt reststof

Toepassingsgebied

SCHÖNOX KH FIX is geschikt:

- als grondering onder SCHÖNOX tegellijmen en egaliseermiddelen
- als grondering ter zuigvermindering

Ondergronden

SCHÖNOX KH FIX is geschikt voor:

- beton
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- gipspleisterwerk (volgens EN 13279-1)
- cement/cementkalkraapwerk (CS I - CS IV volgens EN 998-1)
- gipskarton- en gipsvezelplaten
- droge dekvloeren
- houten ondergronden

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen.

- Gipsstuclagen (tenminste 10 mm dik) mogen niet glad afgewerkt zijn, desnoods weer opruwen.
- Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) dekvloeren voor verdere bewerking schuren en zuigen.
- Magnesiumvloeren gronderen met SCHÖNOX GEA.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Mengverhouding

SCHÖNOX KH FIX onverdund opbrengen.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX KH FIX is een zeer emissie-arme, speciale dispersiegrondering en wordt voor gebruik doorgeroerd of geschud.
- SCHÖNOX KH FIX onverdund zat met een fijnporige rol gelijkmatig op de droge ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden.
- Navolgende werkzaamheden kunnen onder aanhouden van de aangegeven droogtijden worden uitgevoerd.
- Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking

- 5,0 kg kunststof-jerrycan
- 1,0 kg kunststof-fles (16 x 1 kg/doos)

Opslag

- SCHÖNOX KH FIX koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Technische gegevens

- Basis: oplosmiddelvrije kunstharsdispersie
- Kleur paars
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,0 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: + 5 °C tot + 30 °C
- Materiaalverbruik 150 - 200 ml/m², afhankelijk van de zuigkracht van ondergrond en gereedschap
- Afluchttijd:
 - ca. 60 min. op calciumsulfaatgebonden ondergronden (vochtbescherming)
 - ca. 60 min. op gipspleisterwerk (vochtbescherming)
 - ca. 10 min. op cementaire ondergronden (cementdekvloer, beton)
 - ca. 10 min. op gipskartonplaten
 - ca. 60 min. op houten ondergronden en spaanplaten

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



SCHÖNOX® KH FIX

- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.
- Mag niet gelegeerd worden in afvoeren, open water en mag niet in de grond dringen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor producten op dispersiebasis, oplosmiddelvrij voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

Datum van afgifte

29.08.2016

Geldig tot

28.08.2021

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- De richtlijnen in het TKB-merkblad "Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen" dienen in acht te worden genomen.
- De geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.
- Compositie:
 - Polyacrylaat dispersie
 - Additieven
 - Conserveringsmiddelen op basis van isothiazolinonen

Allergische personen kunnen informatie inwinnen onder tel-nummer +49 2547 910-0

- Draag geschikte beschermende handschoenen.
- Tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie zorgen.
- Tijdens de werkzaamheden met het product niet eten, drinken of roken.
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl