


SCHÖNOX® SHP

VLOERTECHNIEK

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, 1-componentige speciale acrylaatdispersie

SCHÖNOX SHP is een speciale grondering voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor het voorstrijken van oude elastische bekledingen.



Producteigenschappen

- EMICODE EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
- voor binnen
- één-componentig
- voor wand en vloer
- optimale hechting
- zeer stroef
- korte droogtijd
- met roller aan te brengen
- gering verbruik
- geschikt op vloerverwarming
- neutrale geur
- gebruiksklaar

Toepassingsgebied

SCHÖNOX SHP is geschikt:

- als hechtgrond op gladde en dichte ondergronden

Ondergronden

SCHÖNOX SHP is geschikt voor:

- bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo
- slecht afgezande gietasfalt, walsasfalt of asfaltfijnbeton
- oude oppervlaktes met beschermingslaag/coating
- oude gladde en dichte betonvloeren
- magnesienvloeren
- oude ondergronden met oude watervastelijke lijmresten
- staal en andere metalen
- vaste, schone en geschuurde elastische bekledingen (behalve polyolefine)

Bepaalde geschiktheid op zuigende ondergronden (eventueel velvorming).

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.

- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet, was, reinigingsmiddelresten en losse delen.
- Hechtverminderende lagen op geschikte manier zoals bv. grondig reinigen of ontvetten verwijderen.
- Wateroplosbare lijmresten, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen.
- Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken.
- Oude watervastelijke lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.
- Bestaande bekledingen moeten voldoende hechting met de ondergrond hebben. Losse delen verwijderen.
- Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren.
- Flexplaten alleen reinigen
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.
- Met grondreinigingschemicaliën niet verwijderbare PU-verzegelingen of PU-veredelingen zijn als ondergrond voor SCHÖNOX SHP niet geschikt. In geval van twijfel proefgrondering doorvoeren. SCHÖNOX SHP moet een dichte film tot resultaat hebben.

Mengverhouding

SCHÖNOX SHP onverdund opbrengen.

Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX SHP vóór gebruik goed doorroeren.
- De grondering met een roller of kwast gelijkmatig op de droog ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden.
- Na een droogtijd van ca. 1 - 2 uur kunnen SCHÖNOX vloeregaliseermiddelen worden aangebracht. Let op de bijbehorende productdatablad.

Technische gegevens

- Basis: speciale acrylaatdispersie met aanvullende stoffen
- Kleur: blauw
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,3 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Materiaalverbruik: ca. 100 - 150 g/m²
- Droogtijd: ca. 1 - 4 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



SCHÖNOX® SHP

- Op magnesiet dekvloeren een droog-tijd van min. 4 uur aanhouden.
- Op geschikte vormstabiele ondergronden kan SCHÖNOX SHP ook bij keramische bekledingen en natuursteen worden toegepast (zie productdatablad SCHÖNOX SHP-tegeltechniek).

Zachte oude bekledingen zoals bv. elastische bekledingen

- Aanbevolen egaliseermiddelen: SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF.
- De laagdikte bedraagt min. 3,0 mm.
- Oude bekledingslagen met elastische achterkant zijn niet geschikt.
- Bij laagdiktes > 2,5 mm s.v.p. speciale informatie bij de technische dienst van SCHÖNOX inwinnen.
- Bij hoge puntlast (b.v. ziekenhuizen etc.) wordt van de toepassing op oude bekledingslagen afgeraden.
- Zachte oude bekledingen zijn niet altijd geschikt voor de toepassing van parket. S.v.p. technische informatie inwinnen.

Verpakking

- 12,0 kg kunststofemmer
- 5,0 kg kunststofemmer
- 1,0 kg kunststofemmer (8 x 1 kg/omdoos)

Opslag

- SCHÖNOX SHP koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: zeer emissie-arm

GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor producten op dispersiebasis, oplosmiddelvrij voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

Datum van afgifte

29.08.2016

Geldig tot

28.08.2021

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- Let op de productdatabladeren van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.
- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.
- Wij wijzen u erop dat zowel toeleverende als uitvoerende partijen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van werking in ondergronden aangezien, vooral bij grote vlaktes, slechts gedeeltelijk kan worden onderzocht of de oude bekledingslagen volvlakkig met de ondergrond zijn verbonden.

- In geval van twijfel een proefvlak maken of speciale informatie inwinnen.

SCHÖNOX® SHP

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl